

Impregnuje
i barwi jedną
warstwą

Wysoka odporność



Doskonałe pokrywanie
powierzchni



Trwale zabezpiecza
przed kurzem i
wilgocią



Doskonale komponuje
się ze ŚRODKIEM DO
POSTARZANIA
DREWNA



Zapewnia niezliczone
efekty dekoracyjne



Stosowany
w jednej warstwie*



Bardzo łagodny
zapach



Łatwa pielęgnacja
i szybka renowacja



Solid'Oil™

Olej woskujący high solid

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- SOLID'OIL™ BLANCHON jest olejem woskującym do impregnacji wszystkich rodzajów parkietów oraz drewnianych podłóg, położonych wewnątrz pomieszczeń (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- HIGH SOLID: doskonale pokrywa powierzchnie, a słabe odparowywanie rozpuszczalników sprawia, że jego użycie jest sprawne i przyjemne.
- SOLID'OIL™ jest dostępny w 8 podstawowych barwach, które po prostym wymieszaniu pozwalają uzyskać szeroką gamę odcieni, począwszy od naturalnego po głęboką czerń, poprzez liczne odcienie drewna i bogatą paletę kolorów szarych.
- SOLID'OIL™ nadaje naturalną ciepłą barwę i tradycyjny matowy aspekt naolejowanej powierzchni.
- Specjalny skład oleju SOLID'OIL™ tworzy z włóknami drewna wyjątkowy spłot, który jednocześnie odżywia drewno, impregnuje i zabezpiecza przed kurzem i wilgocią, nadając mu specyficzny charakter.
- SOLID'OIL™ można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i większość drzew egzotycznych (w przypadku drewna charakteryzującego się trudnościami w schnięciu, takiemu jak ipe, iroko, itd., patrz § SPOSÓB UŻYCIA).
- Naolejowane parkiety cieszą się wysoką łatwością regeneracji i w przypadku intensywnej eksploatacji wymagają regularnej konserwacji (patrz § PIELĘGNACJA).

*w większości przypadków jedna warstwa SOLID'OIL™ wystarczy na twardym drewnie (dzięki wysokiemu stężeniu oleju). W przypadku drewna miękkiego i wyjątkowo chłonnego konieczne będzie nałożenie 2 warstw.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "gołego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzić papierem ściernym 80 (używany), 100 albo 120 (patrz ANEKS*, strona 2).
- Najciekawsze efekty uzyska się na wyszczotkowanym drewnie.
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu ROZCIENIACZNIKA SYNTILAC BLANCHON lub acetonu.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "gołego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCĄ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, nałożyć 1 warstwę specyficznego podkładu PRIM'OLEJ⁽¹⁾ BLANCHON. W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywicy. Definitywny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy PRIM'OLEJU⁽¹⁾ (w razie konieczności wykonać test w miejscu słabo widocznym).
- Najciekawsze efekty otrzymuje się na wyszczotkowanej powierzchni drewna, uprzednio "postarzonego" lub zabarwionego ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA.
- Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (SOLID'OILEM™ bądź też przez zastosowanie bejcy), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. SOLID'OIL™ jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rozcieńczania.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
- Nałożyć warstwę SOLID'OIL™ za pomocą ławkowca, wałka z krótkim włosiem lub szpachli zgodnie z ułożeniem włókien drewna.
- Powoli wypolerować powierzchnię używając monoszlifierki z beżowym padem. Pozwoli to wyrównać nałożoną warstwę oraz otrzymać ostateczną barwę i wykończenie parkietu.
- Przypadki specjalne:
 1. Na drewnie egzotycznym i tłustym należy najpierw nanieść specyficzny podkład PRIM'OLEJ⁽¹⁾, aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Następnie nanieść SOLID'OIL™ wg powyższych zaleceń.
 2. Na parkietach ze złączami "mostek okrętowy", należy zastosować warstwę PRIM'OLEJU⁽¹⁾, aby odizolować złącza. Następnie nanieść SOLID'OIL™ wg powyższych zaleceń.
 3. Na chłonnym drewnie nałożyć drugą warstwę następnego dnia tą samą metodą.
- Rada specjalista: pod koniec pracy szybko wypolerowanie powierzchni (monoszlifierka, nowy beżowy pad) pozwoli uzyskać doskonale wykończenie.

⁽¹⁾Podkład PRIM'OLEJ zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich późniejszą impregnację SOLID'OILEM™ (patrz Karta Techniczna produktu).

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIENIACZNIKA SO BLANCHON.
- Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Sztatkę można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

Blanchon

Solid'Oil™, olej woskujący high solid

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 2 godzin.
- Schnięcie "pokrywanie": 12 godzin w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: po 2 dniach od nałożenia ostaniej warstwy w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- W ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności: nie przykrywać (folie ochronne), nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Odkurzyć odkurzaczem, miotłą lub szmatką (nie używać wilgotnych materiałów). Nie przesuwac ciężkich mebli. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanym parkiecie (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednie zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga zdrowego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21°C i wilgotność powietrza około 50-65%.

WYDAJNOŚĆ

- 30 do 35 m² z 1L na jedną warstwę.

PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (szczotką lub odkurzaczem).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odcisniętych, nie ociekających narzędzi).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu SOLID'OIL™.
- DOBRZE UTRZYMANY PARKIET POKRYTY SOLID'OIL™ PIĘKNIEJ Z UPŁYWEM CZASU.

Czyszczenie bieżące

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
- Pracować małymi fragmentami podłogi regularnie płukając narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, 100% pochodzenia naturalnego, umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej zabezpieczenie.

Regularna konserwacja

- Na odkurzony i czysty parkiet nakładać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni. Wybrać odcień najbardziej zbliżony do koloru SOLID'OIL™.
- Pielęgnację ułatwi użycie monoszlifki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Użytkowanie pomieszczenia: w 4 do 8 godzin od wypolerowania.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmoczonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy SOLID'OIL™ na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM tym jest łatwiejsza.

RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych SOLID'OIL™.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifką wyposażoną w tarczę ścierną (np. 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy SOLID'OIL™ na całą powierzchnię (wałkiem z krótkim włosiem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PODŁÓG I PARKIETÓW
TYP ŻYWC	Przetworzone oleje naturalne o wysokim stężeniu
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,95 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	120 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesie się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
POKRYWANIE	12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA	Doskonała
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach schnięcia wg NF T 30053)

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifarkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycielinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odsłonięcia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni tarczami ściernymi (80 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyrekcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwałe 62, 50-010 WROCŁAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex (France) - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

