

**MAXKOLA® FLEX**

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻA

OPIS PRODUKTU

MAXKOLA FLEX jest zaprawą w formie proszku, którego składnikami są hydrauliczne i syntetyczne spoiwa, które po zmieszaniu z wodą tworzą elastyczną zaprawę klejową, o dużej przyczepności przeznaczoną do aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

ZASTOSOWANIE

- Układanie płytek ceramicznych, gresu ceramicznego, marmuru, nawierzchni z naturalnego kamienia, na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.
- Pokrywanie podłogi cementowych, ścian, podkładów w systemie ogrzewania podłogowego, istniejących płytek itd.
- Do podłogi takich jak płyty gipsowe, drewno, plastik itd.

ZALETY

- Bardzo duża adhezja do podłogi nieporowatych.
- Możliwość przenoszenia ruchów podłogi.
- Długi okres przydatności do aplikacji.
- Doskonała retencja wody zapobiegająca konieczności zraszania podłogi lub elementów nakładanych.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie podłogi

Podłoga musi być czysta, pozbawiona tłuszczu, olejów grzybów, glonów, kurzu czy farb. Podłoga musi być strukturalnie zdrowa i spójna, nie krusząca się. Jeśli są jakiegokolwiek ubytki, muszą być naprawione przez aplikację zaprawy np.: MAXREST lub MAXRITE 500. Podłoga ma być tak równa, jak to tylko jest możliwe, bez nierówności większych niż 5 mm mierzonej za pomocą prowadnicy o długości 2 m.

Mieszanie produktu

MAXKOLA FLEX miesza się dodając 6,5 - 7,5 l wody na 25 kg worka (27% +/- 1) za pomocą wolnoobrotowego mieszadła (500 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej pasty, bez zbryleń, po czym mieszankę należy odstawić na 5 minut przed rozpoczęciem aplikacji.

Aplikacja

Rozłożyć produkt MAXKOLA FLEX na małe obszary nie większe niż 2m² rozprowadzając następnie go za pomocą kielni z ząbkami 6x6 mm (poziomo na ścianach) w celu kontrolowania grubości. Umieścić i docisnąć aż do wyrównania nierówności. Sprawdzić przyczepność produktu od czasu do czasu odrywając go (próbka) od podłogi.

Nie aplikować grubości większej niż 8 mm.

OPAKOWANIE 25 kg worki

KOLOR Szary i biały

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym zadaszonym miejscu, chroniącym produkt przed przemarzaniem i wilgocią.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Wygląd i kolor	biały i szary proszek
Gęstość proszku (g/m ³)	1,15 ± 0,05

Warunki aplikacji i dojrzewania

Woda do mieszania (%)	27 ± 1
Gęstość mieszanki (g/m ³)	1,62 ± 0,05
Czas przydatności mieszanki 20°C (minuty)	30
Czas rektyfikacji ,20°C (minuty)	5
Retencja wody (g)	2,3

Charakterystyka

MAXKOLA® FLEX spełnia wymagania oznakowania CE zgodnie z EN 12004 sklasyfikowana jako cementowy klej do płytek z normalnym czasem wiązania C1.

Początkowa przyczepność, UNE-EN 1348 (MPa)	1,4
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie, UNE-EN 1348 (MPa)	0,6
Przyczepność po starzeniu termicznym, UNE-EN 1348 (MPa)	1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania UNE-EN 1348 (MPa)	0,9

Zużycie/grubość

Zużycie (kg/m ² /mm)	1,5
Zalecana grubość warstwy (mm)	6

BHP

MAXKOLA FLEX nie jest toksyczna, ale jest materiałem ściernym ze względu na swój skład. Podczas mieszania i aplikacji ręce należy chronić używając gumowych rękawic ochronnych. Używać ochronnych gogli i maskę. Po kontakcie produktu z oczami, opłukać je obfitą ilością czystej wody. Nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca mydłem i wodą. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy się skontaktować z lekarzem. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

01/2008